

| | |
|------------------------------|---|
| Nome prodotto | EASY STUCK P |
| Codice prodotto | SICESP |
| Descrizione | Stucco in polvere base gesso per interni. |
| Categoria | Linea gesso. |
| Caratteristiche | Facile applicabilità - buona carteggiabilità - non raggruma - non screpola - basso ritiro - ottima adesione al supporto – utilizzabile fresco su fresco – sovrapponibilità rapida - granulometria < 150 micron. |
| Descrizione | Stucco rasante riempitivo medio-fine in polvere a base carbonati, leganti idraulici inerti selezionati e additivi atti a conferire una ottima lavorabilità all'impasto. |
| Campi di applicazione | EASY STUCK P è una finitura per interni, permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti (superfici in calcestruzzo, gesso, cartongesso). |
| Strumenti per l'applicazione | Spatola e/o frattone. |
| Applicazione | EASY STUCK P si presta ad un impiego universale per la stuccatura di piccoli buchi, fori e crepe, oppure per la rasatura e levigatura di ampie superfici anche poco assorbenti (anche vecchi plastici ecc. previo sondaggio) su pareti e soffitti interni o per il riempimento dei giunti da cartongesso. L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette a umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura. |
| Preparazione del prodotto | Versare una parte di acqua pulita in un recipiente, dove gettare a pioggia due parti di EASY STUCK P , fino al completo assorbimento del prodotto. Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa, né aggiungere acqua per tentare di riprendere la lavorabilità perduta. |
| Preparazione del supporto | Pulire le superfici da trattare, asportando eventuali parti in fase di distacco. il supporto deve essere asciutto, privo di efflorescenze saline e solido; in caso di vecchi intonaci friabili o polverosi, applicare una mano di primer consolidante (PPG Univer Isoacril Hp - Murafix Plus Muracel), su supporti poco assorbenti è consigliabile fare una prova di strappo e successivamente applicare una mano di primer aggrappante (tipo Muragrip 13 Muracel o simili). |

| | |
|---|---|
| Condizioni di lavorazione | La temperatura del supporto deve essere compresa tra + 5 e + 35° C. |
| Avvertenze e raccomandazioni | Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto non aggiungere nulla al prodotto, ma usarlo attenendosi alle indicazioni. Non applicarlo su strutture in ferro. |
| Dati tecnici: | |
| Colore | Bianco |
| Formato | Sacchi da 1,5,10 kg |
| Natura | Polvere |
| Consumo | n.d |
| Reazione al fuoco | Classe "A1" incombustibile |
| Durata dell'impasto | 50 min. circa |
| Carteggiabilità | Dopo 3 ore |
| Tempo di attesa per la tinteggiatura | 3 - 5 giorni |
| PH | > 7 |
| Essiccazione a tatto | 2 - 3 ore |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) | 24 mesi |

Note

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e atteso. L'azienda non si assume nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

